

Указание за приложение на
“Bitupol GV 3,5 / 4,0 / 4,5 kg Mineral”
(с посипка)

Хидроизолационните мушамы “Bitupol GV” с маса 3,5; 4,0 и 4,5 kg/m² (с посипка) са огъваеми APP-модифицирани битумни мушамы с усилен армирана основа 160 g/m² и са предназначени за завършващ слой на хидроизолации на плоски покриви.

Основата трябва да бъде здрава, суха и грундирана ако няма първи пласт, гладка съгласно изискванията на Наредба 2/6.10.2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения – Раздел V – „Основни изисквания при проектирането на хидроизолации и на хидроизолационни системи на плоски покриви на сгради и съоръжения”, с наклони съгласно проекта и грундирана.

Максималният наклон за плоски покриви е 6°.

Огъваемостта при ниски температури е 0° С, а устойчивостта на стичане е +100° С.

Температури на полагане - над 0° С с тенденции за покачване.

Застъпването на рулата е 10 cm челно и странично.

Хидроизолациите се полагат газопламъчно.

Хидроизолациите са горими и при употребата им да се спазват всички правила по ТБТ и противопожарна безопасност.

Съставил:

/инж. К. Маслев/

Управител “Хидромат” ООД

