

## Указание за употреба на хидроизолационните мушамы “TECNOROOF- 3,5 кг./м<sup>2</sup>; 4,0 кг./м<sup>2</sup> и 4,5 кг./м<sup>2</sup>”с посипка

Хидроизолационните мушамы “TECNOROOF- 3,5 кг./м<sup>2</sup>; 4,0 кг./м<sup>2</sup> и 4,5 кг./м<sup>2</sup>”с посипка са предназначени за завършващ пласт хидроизолации за плоски покриви с наклони до 6°.

Огъваемостта при ниски температури е -5°C, а устойчивостта на стичане е +120°C, което ги прави много подходящи за употреба в РБългария.

Хидроизолациите се полагат газопламъчно със застъпване от 10 см. челно и странично.

Хидроизолациите са горими и при употребата им задължително трябва да се работи с предпазно облекло, като задължително се спазват всички правила по ТБТ и противопожарна безопасност.

Съставил:

/инж. К.Маслев/

Управител “Хидромат”ЕООД

