



Указание за приложение на “Bitupol G 3,0 / 4,0 kg” (без посипка)

Хидроизолационните мушами “Bitupol” с маса 3,0 и 4,0 kg/m² (без посипка) са огъваеми APP-модифицирани битумни мушами с усилена армирана основа 160 g/m² и са предназначени за първи хидроизолационен слой на плоски покриви или като подложка за битумни керемиди.

При използването им като първи хидроизолационен слой основата трябва да бъде суха, с относителна влажност < 4 %, гладка съгласно изискванията на Наредба 2/6.10.2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения – Раздел V – „Основни изисквания при проектирането на хидроизолации и на хидроизолационни системи на плоски покриви на сгради и съоръжения”, с наклони съгласно проекта и грундирана.

Максималният наклон за плоски покриви е 6°.

Огъваемостта при ниски температури е 0° С, а устойчивостта на стичане е +100° С.

Температури на полагане - над 0° С с тенденции за покачване.

Застъпването на ролата е 10 cm челно и странично.

Хидроизолациите се полагат газопламъчно.

Хидроизолациите са горими и при употребата им да се спазват всички правила по ТБТ и противопожарна безопасност.

Съставил:

инж. К. Маслев

Управител “Хидромат” ЕООД

