

## Указание за приложение на “Polyelast Extra”, 4 мм, маса на носещата основа 180 г/м<sup>2</sup>, с горно покритие кварцов пясък

Хидроизолационната мушама “Polyelast Extra” с посипка кварцов пясък да се използва за първи слой на хидроизолации на плоски покриви с наклон до 6° С и температури на полагане до - 25° С.

Основата трябва да бъде здрава, с равнинност съгласно ПИПСМР и с влажност < 5 %.

Хидроизолационната мушама може да се използва и за хидроизолации на основи на сгради и съоръжения, както и за фундаментни плочи.

Хидроизолацията се полага газопламъчно, плътно залепена за основата със снадки от 10 см.

Хидроизолацията е горима и при употребата ѝ да се спазват всички правила по ТБТ и противопожарна безопасност.

Съставил:

/инж. К. Маслев/

Управител “Хидромат” ЕООД

