

Указание за употреба на “ITER NORD MINERALE 4500”, с тегло 4,5 кг./м²

Хидроизолационните мушамы “ITER NORD MINERALE 4500” са предназначени за завършващ пласт хидроизолации за плоски покриви с наклони до 6°.

Огъваемостта при ниски температури е до - 10°C, а устойчивостта на стичане е +130°C, което ги прави изключително подходящи за България.

Хидроизолацията се полага газопламъчно със застъпване от 10 см. челно и странично.

Хидроизолацията е горима и при употребата и задължително трябва да се работи с предпазно облекло като се спазват всички правила и инструкции по ТБТ и противопожарна безопасност.

Съставил:

/инж. К. Маслев/

Управител “Хидромат” ЕООД

